



ARAMES

Alumínio

ARAME ER 1100

AWS ER 1100

Composição Química

Al	Si	Mn	Cu	Zn
99,00	1,00	0,05	0,05 – 0,20	0,10

Arame de alumínio indicado para a soldagem das ligas: 1100, 3003 e 1350.

Aplicação: Tubulações, moveis, objetos de decoração e para preenchimentos em geral.