



ARAMES

Aço Inox

ARAME ER 308 Lsi

AWS ER 308 L Si

Composição Química

C	Cr	Ni	Mn	Si
< 0,03	19,5 - 22,0	9,0 - 11,0	1,0 - 2,5	0,65 - 1,00

Arame de aço inoxidável "308 LSI" polido, decapado e brilhante em carretéis embobinados "capa a capa".

Aplicação: Soldagem de chapas finas de aço inoxidável AISI 304, 304L, 308 e 308L para soldas de excelente acabamento.