



ARAMES

Aço Inox

ARAME ER 309 Lsi

AWS ER 309L Si

Resistência à tração: >520 N/mm²

Alongamento: >30%

Composição Química

C	Cr	Ni	Mn	Si
0,03	23,0 – 25,0	12,0 – 14,0	1,0 – 2,5	0,65 – 1,00

Arame “309 LSI” polido, decapado e brilhante, em carreteis embobinados “capa a capa”.

Aplicação: Soldagem de chapas em aço inoxidável AISI 309 e 309L ou uniões de aços inoxidáveis com aço ao carbono.