



ARAMES

Aço Inox

ARAME ER 316 Lsi

AWS ER 316L Si

Resistência à tração: 490 N/mm²

Alongamento: >30%

Composição Química

C	Cr	Ni	Mo	Si
0,03	8,0 - 20,0	11,0 - 14,0	2,0 - 3,0	0,65 - 1,00

Arame de aço inoxidável "316 LSI, decapado, polido, e brilhante em carreteis embobinados "capa a capa".

Aplicação: Soldagem de chapas finas em aço inoxidável AISI 316 e 316L.