



ARAMES

Alumínio

ARAME ER 4043

Composição Química

Al	Si	Mn	Cu	Zn	Fe	Mg	Ti
> 94,00	4,5 – 6,0	0,05	0,30	0,10	0,80	0,05	0,20

Arame de alumínio com 5% de silício, o que aumenta a fluidez e penetração.

Aplicação: Soldagem das ligas: 1100, 3003 e 1350 e fundidos 443, 355, 356 e 214.

Obs: Não é indicado para peças que serão anodizadas.