



ARAMES

Aço Inox

ARAME ER 410

AWS ER 410

Resistência à tração: >450 N/mm²

Alongamento: >20%

Composição Química

C	Cr	Mo	Mn	Si
< 0,12	11,5 – 13,5	< 0,75	< 0,60	< 0,50

Arame 410 polido, decapado e brilhante, em carretéis embobinados “capa a capa”.

Aplicação: Soldagem em chapas ou componentes em aço inox AISI 410 para soldas de fino acabamento.