



ELETRODOS REVESTIDOS

Revestimento Duro

DG E - 12 CoCr/DG E - 12 CoCrV

AWS E / ER CoCr-B

DIN E/G 20-50zct

CC+

Rutílico

Dureza: 48 – 52 RC

Composição química

Co	Cr	W	C
60,0	30,0	8,0	1,5

Eletrodo ou Vareta nua tipo “STELLITE 12”, com propriedades semelhantes ao DG 6 CoCr, porém com maior dureza e melhor resistência ao atrito, abrasão e corrosão a quente, sendo menos recomendado ao impacto.

Aplicação: Siderurgia, forjaria, indústrias químicas e petroquímicas, de borracha, papel e fertilizantes, matrizes, estampos, facas e punções.