



ELETRODOS REVESTIDOS

Revestimento Duro

DG E - 6 CoCr/DG E- 6 CoCrV

AWS E / ER CoCr-A

CC+

Rutílico

Dureza: 39 – 43 RC

Composição química

Co	Cr	W	C
63,0	30,0	5,0	1,0

Eletrodo revestido ou Vareta nua tipo STELLITE 6, altamente resistente ao desgaste por impacto, atrito, compressão e abrasão simultaneamente com temperaturas elevadas e na presença de elementos fortemente corrosivos. Mantém a dureza à quente.

Aplicação: Sedes de válvulas, forjarias, indústrias petroquímicas, siderurgia, borracha, papel e alimentícia.