



ELETRODOS REVESTIDOS

Aço Carbono

DG E - 6013

AWS E 6013

C / Mn / Si

CC +

Resistência à tração: >414 N/mm²

Alongamento: >17%

Eletrodo rutílico de ótimo acabamento. Apresenta cordões muito lisos e de alto rendimento. Indicado para soldagem de chapas finas em aço carbono. Seu alto rendimento proporciona grande rapidez na soldagem.