



ELETRODOS REVESTIDOS

Ligas de Niquel

DG E - 904L

AWS E 385-16

CC+

Rutílico

C	Cr	Ni	Mo	Mn	Cu	Si
> 0,03	19,5 - 21,5	24,0 - 26,0	4,2 - 5,2	1,0 - 2,5	1,2 - 2,0	< 0,75

Resistência à tração: >690 N/mm²

Alongamento: 30%

Eletrodo especial de baixo teor de carbono, especialmente desenvolvido para soldagem de aços de composição semelhante ao tipo "BS" 904L (W NR 1-4539). Altamente resistente à corrosão intergranular e por "pitting" de aços orgânicos e de alta agressividade, sulfúrico ou soluções salinas.

Aplicação: Componentes das indústrias químicas e de fertilizantes.