



ELETRODOS REVESTIDOS

Não Ferrosos

DG E - CUPRO

AWS E Cu

CC+

Cobre puro

Resistência à tração: >170 N/mm²

Alongamento: >20%

Eletrodo de Cobre puro, para união ou revestimento de cobre eletrolítico ou cobre comercial puro. Apresenta depósitos bem desoxidados, isentos de porosidade e de fácil remoção de escória. É de ótima soldabilidade e apresenta baixo índice de salpicos.

Obs: O Material a ser soldado deve ser préaquecido e soldado com CC+.