



# VARETAS

## Aço Inox

### VARETA ER 308L

AWS ER 308 L

Resistência à tração: >520 N/mm<sup>2</sup>

Alongamento: >35%

#### Composição Química

C	Cr	Ni	Mn	Si
< 0,03	19,5 – 22,0	9,0 – 11,0	1,0 – 2,5	0,30 – 0,65

Vareta de aço inoxidável "308 L TIG", polida, decapada, brilhante e gravada nas duas extremidades.

Aplicação: Soldagem de chapas e peças em geral de aço inox 304, 308 e 308L pelo processo tig.