



VARETAS

Aço Inox

VARETA ER 309L

AWS ER 309 L

Resistência à tração: $>520 \text{ N/mm}^2$

Alongamento: $>30\%$

Composição Química

C	Cr	Ni	Mn	Si
$< 0,03$	23,0 – 25,0	12,0 – 14,0	1,00 – 2,50	0,30 – 0,65

Vareta de aço inoxidável “309 L TIG”, polida, decapada, brilhante e gravada.

Aplicação: Soldagem do aço inox 309, ou uniões entre aço inox com aço carbono.