



VARETAS

Aço Inox

VARETA ER 316L

AWS ER 316 L

Resistência à tração: >490 N/mm²

Alongamento: >30%

Composição Química

C	Cr	Ni	Mo	Si
< 0,03	18,0 – 20,0	11,0 – 14,0	2,0 – 3,0	0,30 – 0,65

Vareta de aço inoxidável “316 L TIG”, polida, decapada, brilhante e gravada.

Aplicação: Soldagem do aço 316 e 316 L pelo processo tig nos mais diversos tipos de componentes, resistente à oxidação e corrosão.