



VARETAS

Revestimento Duro (Ferramentaria)

VARETA ER 40

Composição Química

C	Si	Cr	Mo	Mn
0,40	2,40	11,80	0,10	0,45

DUREZA

42-48 HRC

Vareta TIG para revestimento duro, indicada para peças e equipamentos sujeitos a abrasão, atrito e fricção.

Aplicação: Revestimentos de ferramentas de repuxo, moldes e estampos.