



VARETAS

Aço Inox

VARETA ER 410

AWS ER 410

Resistência à tração: >450 N/mm²

Alongamento: >20%

Composição Química

C	Cr	Mo	Mn	Si
< 0,12	11,5 – 13,5	< 0,75	< 0,60	< 0,50

Vareta de aço inoxidável “410 TIG”, polida, decapada e gravada.

Aplicação: Soldagem do aço inoxidável AISI 410 pelo processo tig. Resistente a oxidação e corrosão.