



VARETAS

Revestimento Duro (Ferramentaria)

VARETA ER P20

Composição Química

C	Si	Cr	Mo	Mn
0,10	0,60	1,10	0,50	1,10

DUREZA
25 HRC

Vareta TIG de aço de baixa liga.

Vareta de aço ligado ao Cr-Mo, para a soldagem de peças e ferramentas.

Aplicação: Soldagem de tubos mecânicos, quadros de bicicletas em aço carbono, recuperação e enchimento de moldes para extrusão de plástico.