



VARETAS

Revestimento Duro (Ferramentaria)

VARETA ER RAP

Composição Química

C	Si	Mn	Cr
0,70	2,50	0,80	9,80

DUREZA
54-60 HRC

Vareta TIG de aço rápido.

Indicada para revestimento resistente à fricção e abrasão.

Aplicação: Recuperação de estampos, facas, guias e extratores.