



FICHA TÉCNICA

ARAME ER 308L Si

AWS ER 308L Si

Resistência à tração: > 520 N/mm²
Alongamento: > 30%

Composição Química (%)

C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	P	S	Cu
0,03 max	19,50 22,50	9,00 11,00	0,75 max	1,00 2,50	0,60 1,00	0,03 max	0,03 max	0,75 max

Descrição

Arame de aço inoxidável "308L Si" polido, decapado e brilhante em carretéis embobinados "capa a capa".

Aplicações

Soldagem de chapas finas de aço inoxidável AISI 304, 304L, 308 e 308L para soldas de excelente acabamento.