



FICHA TÉCNICA

ARAME ER 310

AWS ER 310

Resistência à tração: > 550 N/mm²
Alongamento: > 30%

Composição Química (%)

C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	P	S	Cu
0,08	25,00	20,00	0,75	1,00	0,30	0,03	0,03	0,75 max
0,15	28,00	22,50	max	2,50	0,65	max	max	

Descrição

Arame de aço inox 310 decapado polido e brilhante embobinados "Capa a capa".

Aplicações

Arame indicado para a soldagem do aço inox 310. Resistente a temperaturas de até 1.000° C.