



FICHA TÉCNICA

ARAME ER 316L Si

AWS ER 316L Si

Resistência à tração: > 490 N/mm²
Alongamento: > 30%

Composição Química (%)

C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	P	S	Cu
0,03 max	18,00 20,00	11,00 14,00	2,00 3,00	1,00 2,50	0,65 1,00	0,03 max	0,03 max	0,75 max

Descrição

Arame de aço inoxidável "316 LSI, decapado, polido, e brilhante em carreteis embobinados "capa a capa".

Aplicações

Soldagem de chapas finas em aço inoxidável AISI 316 e 316L.