



FICHA TÉCNICA

ARAME ER NIFE 60/40

Norma: ARAME ER NiFe 60/40

Composição Química (%)

C	Si	Mn	P	S	Fe	Ni	Cu	Al
2,00 max	4,00 max	2,50 max	0,03 max	0,03 max	Resto	45,00 75,00	4,00 max	1,00 max

Descrição:

Arame solido de níquel/ferro para união de aço carbono com ferro fundido.

Aplicação:

Soldagem de ferro fundido modular/cinzeno, união de aço-carbono alta e baixa liga com ferro fundido e soldagem de ferro fundido.