



# ELETRODOS REVESTIDOS

## Revestimento Duro

DG E - 1 CoCr/DG E- 1 CoCrV

AWS E / ER CoCr-C

DIN E / G 20-55zct

CC+

Rutílico

Dureza: 54 – 58 RC

Co	Cr	W	C
54,0	31,0	12,0	2,5

Eletrodo ou Vareta nua tipo "STELLITE 1", com propriedades semelhantes ao DG 6 CoCr, com dureza elevado, recomendado para extrema abrasão, atrito e corrosão à quente, sem impacto, insubstituível em aplicações específicas que requeiram o máximo das propriedades citadas.

Aplicação: Anéis de vedação, siderurgia, forjaria, indústrias químicas e petroquímicas, de borracha, papel e fertilizantes.