



FICHA TÉCNICA

VARETA ER 308L

Norma: AWS ER 308L

Resistência à tração: >520 N/mm²

Alongamento: >35%

Composição Química (%)

C	Cr	Ni	Mn	Si
0,03	19,50 – 22,00	9,00 – 11,00	1,00 – 2,50	0,30 – 0,65

Descrição:

Vareta de aço inoxidável “308L TIG”, polida, decapada, brilhante e gravada nas duas extremidades.

Aplicação:

Soldagem de chapas e peças em geral de aço inox 304, 308 e 308L pelo processo tig.