



FICHA TÉCNICA

VARETA ER 309L

Norma: AWS ER 309L

Resistência à tração: >520 N/mm²

Alongamento: >30%

Composição Química (%)

C	Cr	Ni	Mn	Si
0,03	23,00 – 25,00	12,00 – 14,00	1,00 – 2,50	0,30 – 0,65

Descrição:

Vareta de aço inoxidável “309L TIG”, polida, decapada, brilhante e gravada.

Aplicação:

Soldagem do aço inox 309, ou uniões entre aço inox com aço carbono..