



FICHA TÉCNICA

VARETA ER 316L

Norma: AWS ER 316L

Resistência à tração: >490 N/mm²

Alongamento: >30%

Composição Química (%)

C	Cr	Ni	Mo	Si
0,03	18,00 – 20,00	11,00 – 14,00	2,00 – 3,00	0,30 – 0,65

Descrição:

Vareta de aço inoxidável “316L TIG”, polida, decapada, brilhante e gravada.

Aplicação:

Soldagem do aço 316 e 316L pelo processo tig nos mais diversos tipos de componentes, resistente à oxidação e corrosão.