



## FICHA TÉCNICA

### VARETA ER 4043

**Norma:** AWS ER 4043

#### Composição Química (%)

Al	Si	Mn	Cu	Zn	Fe	Mg	Ti
9,00	4,50 - 6,00	0,05 max	0,30 max	0,10 max	0,80 max	0,05 max	0,20 max

#### Descrição:

Vareta de alumínio com 5% de silício, o que aumenta a fluidez e penetração.

#### Aplicação:

Soldagem das ligas: 1100, 3003 e 1350 e fundidos 443, 355, 356 e 214

**Obs:** Não é indicado para peças que serão anodizadas.