



## FICHA TÉCNICA

### VARETA ER RAP

**Norma:** Desenvolvimento especial

#### Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr
0,70	2,50	0,80	9,80

DUREZA - 54 – 60 HRC

Vareta TIG de aço rápido.

Indicada para revestimento resistente à fricção e abrasão.

#### Aplicação:

Recuperação de estampos, facas, guias e extratores..