



## FICHA TÉCNICA

### VARETA ER VND

**Norma:** Desenvolvimento especial

#### Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo	V
0,92	0,30	1,20	0,50	0,50	0,16

**DUREZA** - 54 – 60 HRC

Vareta TIG para revestimento duro, indicada para peças e equipamentos de corte a frio, e sujeitas a desgaste por compressão.

#### **Aplicação:**

Ferramentas de corte, facas, machos, cossinetes, ferramentas para trabalho em madeira, estampos e matrizes em geral.