



FICHA TÉCNICA

ARAME TUB 71T-1

Norma: AWS/ASME SFA 5.20/5.20M E71T1

Composição Química (%)

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Cu
0,12 max	1,75 max	0,90 max	0,03 max	0,03 max	0,50 max	0,20 max	0,30 max	0,08 max	0,35 max

Descrição

Arame tubular para soldagem em todas as posições. Soldas em aços ao carbono estruturais, ótimos resultados e propriedades mecânicas. Utilizado na fabricação de estruturas, construções navais, equipamentos em geral.